

Betonprodukte

Betone nach Eigenschaften SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn D_{max} [mm]	Max. w/z _{en}	Min. CEM [kg/m ³]	Min. Luftporengehalt [%]	Eigenschaften	Preis ab Werk [CHF/m ³]
Expositionsklassengruppe A - XC1, XC2								
A100	C25/30	C3	32	0.65	280	-	Kranbeton	167.00
A101	C25/30	C3	32	0.65	280	-	Pumpbeton	173.00
A104	C20/25	C3	32	0.65	280	-	Kranbeton	164.00
A105	C20/25	C3	32	0.65	280	-	Pumpbeton	170.00
A153	C25/30	C3	16	0.65	308	-	Pumpbeton	182.00
Expositionsklassengruppe B - XC3								
B200	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Kranbeton	170.00
B201	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Pumpbeton	175.00
B231*	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Pumpbeton	180.00
B251	C25/30	C3	16	0.60	308	-	Pumpbeton	185.00
* Wasserleitfähigkeit < 10 g/m ² h								
Expositionsklassengruppe C - XC4, XF1								
C300	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Kranbeton	188.00
C301	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Pumpbeton	194.00
C304	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Monobeton	197.00
C350	C30/37	C3	16	0.50	330	-	Kranbeton	202.00
Expositionsklassengruppe D (T1) - XC4, XD1, XF2, XF3								
D400TL	C25/30	C3	32	0.50	300	2.0%	Kranbeton	200.00
Expositionsklassengruppe G (T4) - XC4, XD3, XF4								
G700TL	C30/37	C3	32	0.45	320	2.0%	Kranbeton	219.00
G701TL	C30/37	C3	32	0.45	320	2.0%	Pumpbeton	223.00
G751TL	C30/37	C3	16	0.45	352	2.5%	Pumpbeton	233.00
SCC - XC4, XF1								
3716CL	C30/37	SF2	16	0.50	330	-	SCC	220.00

Preise ohne Transport, exkl. Mehrwertsteuer