

## Betonprodukte

# Betone nach Eigenschaften SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn $D_{max}$ [mm]	Max. w/z <sub>en</sub>	Min. CEM [kg/m <sup>3</sup> ]	Min. Luftporengehalt [%]	Eigenschaften	Preis ab Werk [CHF/m <sup>3</sup> ]
<b>Expositionsklassengruppe A - XC1, XC2</b>								
A100	C25/30	C3	32	0.65	280	-	Kranbeton	170.00
A101	C25/30	C3	32	0.65	280	-	Pumpbeton	176.00
A104	C20/25	C3	32	0.65	280	-	Kranbeton	167.00
A105	C20/25	C3	32	0.65	280	-	Pumpbeton	173.00
A153	C25/30	C3	16	0.65	308	-	Pumpbeton	185.00

<b>Expositionsklassengruppe B - XC3</b>								
B200	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Kranbeton	173.00
B201	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Pumpbeton	178.00
B231*	C25/30	C3	32	0.60	280	-	Pumpbeton	183.00
B251	C25/30	C3	16	0.60	308	-	Pumpbeton	188.00

\* Wasserleitfähigkeit < 10 g/m<sup>2</sup>h

<b>Expositionsklassengruppe C - XC4, XF1</b>								
C300	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Kranbeton	191.00
C301	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Pumpbeton	197.00
C304	C30/37	C3	32	0.50	300	-	Monobeton	200.00
C350	C30/37	C3	16	0.50	330	-	Kranbeton	205.00

<b>Expositionsklassengruppe D (T1) - XC4, XD1, XF2, XF3</b>								
D400TL	C25/30	C3	32	0.50	300	3.0%	Kranbeton	203.00

<b>Expositionsklassengruppe G (T4) - XC4, XD3, XF4</b>								
G700TL	C30/37	C3	32	0.45	320	3.0%	Kranbeton	222.00
G701TL	C30/37	C3	32	0.45	320	3.0%	Pumpbeton	226.00
G751TL	C30/37	C3	16	0.45	352	3.5%	Pumpbeton	236.00

<b>SCC - XC4, XF1</b>								
3716CL	C30/37	SF2	16	0.50	330	-	SCC	223.00

Preise ohne Transport, exkl. Mehrwertsteuer